

Traffic Anti Slip

Produktbeskrivelse



Traffic

Egenskaber

2-komponent vandbaseret toplak til anvendelse i offentlig miljø med ekstremt høje krav til slidstyrke og bestandighed mod hælemærker. Ideel til brug på arealer og trapper med store krav til skridsikkerhed.

- Designet til offentlig miljø
- Overholder norm/C2354 kat. C (ekstremt slid)
- Gulner ikke
- Høj bestandighed mod hælemærker
- Opfylder DIN . standard 51130-R10 vedr. skridsikkerhed.

Tekniske Data

Produkt type:	2-komponent vandbaseret 100% polyuretanlak
Tørstofindhold:	33%
Viskositet:	20 sekunder (25gr C, FC4) PH-værdi: 8
Slidstyrke:	Ca. 2, 5mg/100 omdr. (sis 923509)
Glansgrad:	Mat: 25
Blandingsforhold:	1 del Traffic hærder til 10 dele Traffic
Tørretid:	3-4 timer ved 20gr C/60% R.F.
Arbejdsredskaber:	Rulle
Rækkeevne:	8-10m ² /liter (100-120g/m ²) pr. påføring.
Potlife:	5 timer ved 20gr C
Malkode:	Lak 1-2, Hærder 3-3, Brugsklar blanding 1-3
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning
Opbevaring:	Mindst 5gr C og bør ikke overstige 25gr C ved opbevaring og transport
Emballering:	Lak: 3 x 4,5 liter
Hærder:	3 x 0,45 liter

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.



Kundeservice
+45 70 30 00 35


scandinova
Råd til gulvet!

Scandinova A/S
Transformervej 10 · 2730 Herlev
Tel. 44 50 11 00 · Fax 44 50 11 99
info@scandinova.dk · www.scandinova.dk

Anvendelse

Forberedelse

Overfladen som skal behandles skal være tør og fri for støv, olie, voks etc. Den sidste slibning bør foretages med Bona Scrad System, net, eller slibepapir korn 120. Lakering foretages umiddelbart efter slibning.

Forberedelse af fabrikslakerede og tidligere lakerede gulve

For at et gulv kan overlakeres gælder følgende krav:

1. Overfladen som skal lakeres skal være 100 % ren. Gulv som tidligere er behandlet med voks, polish eller lignende produkter kan ikke overlakeres.
2. Inden overlakering af fabrikslakerede gulve skal gulvet mellemslibes med Bona Diamantrondel K240. Efter grundig støvsugning og rengøring skal gulvet overlakeres. Der skal altid foretages test af vedhæftning.

Udførelse

Lakken tilsættes 10% Traffic hærder. Blandingen rystes kraftigt i min. 60 sekunder og skal herefter stå 5-10 min. før brug. Lak blandet med hærder skal bruges indenfor 5 timer. Lakken påføres med rulle. Temperaturen må ikke være under 13 gr C. Lakken stryges jævnt ud over gulvet. Undgå laksøer. Efter første lag slibes gulvet med Bona Scrad System eller slibenet korn 150.

Rekommanderet behandling:

På rent træ: 1 x grundlak + 2-3 x Traffic Anti Slip

Overlakering: 2 x Traffic Anti Slip
Gulvet kan betrædes med forsigtighed efter ca. 8 timer. Efter ca. 8 dage er gulvet færdighærdet og kan vaskes efter behov.

Rengøring

Støvsugning eller vask med hårdtopvredet klud. BONA Cleaner eller neutralt opvaskemiddel kan tilsættes vaskevandet.

Bona®