

Traffic

Produktbeskrivelse



Traffic

Egenskaber

2-komponent vandbaseret toplak til anvendelse i offentlig miljø med ekstremt høje krav til slidstyrke og bestandighed mod hælemærker. Anvendes til behandling af træ- og parketgulve der udsættes for meget stærk slidtage.

- Designet til offentlig miljø
- Overholder norm/C2354 kat. C (ekstremt slid)
- Gulner ikke
- Høj bestandighed mod hælemærker
- Overholder DIN norm 18032 og BS7044:1990 vedr. friktion.

Tekniske Data

Produkt type:	2-komponent vandbaseret 100 % polyuretanlak
Tørstoftindhold:	33 %
Viskositet:	20 sekunder (25gr C, FC4) PH-værdi: 8
Slidstyrke:	Ca. 2, 5mg/100 omdr. (sis 923509)
Glansgrad:	Mat:15, Halvmat: 45-50
Blandingsforhold:	1 del Traffic hærder til 10 dele Traffic
Tørretid:	3-4 timer ved 20gr C/60 % R.F.
Arbejdsredskaber:	Rulle eller Applikator
Rækkeevne:	8-10m ² /liter (100-120g/m ²) pr. påføring.
Malkode:	Lak 1-2, Hærder 3-3, Brugsklar blanding 1-3
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning
Opbevaring:	Mindst 5gr C og bør ikke overstige 25gr C ved opbevaring og transport
Emballering:	Lak: 3 x 4,5 liter Hærder: 3 x 0,45 liter

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.



Kundeservice
+45 70 30 00 35


scandinova
Råd til gulvet!

Scandinova A/S
Transformervej 10 · 2730 Herlev
Tel. 44 50 11 00 · Fax 44 50 11 99
info@scandinova.dk · www.scandinova.dk

Anvendelse

Forberedelse

Overfladen som skal behandles skal være tør og fri for støv, olie, voks etc. Den sidste slibning bør foretages med Bona Scrad System, net, eller slibepapir korn 120 eller finere. Bedste resultat opnås med polérmaskine.

Forberedelse af fabrikslakerede og tidligere lakerede gulve

For at et gulv kan overlakeres gælder følgende krav:

1. Overfladen som skal lakeres skal være 100 % ren. Gulv som tidligere er behandlet med voks, polish eller lignende produkter kan ikke overlakeres.
2. Inden overlakering af fabrikslakerede gulve skal gulvet mellemslibes med Bona Diamantrondel K240. Efter grundig støvsugning og rengøring skal gulvet overlakeres. Der skal altid foretages test af vedhæftning.

Udførelse

Lakken tilsættes 10% Traffic hærder. Blandingen rystes kraftigt i min. 60 sekunder og skal herefter stå 5-10 min. før brug. Lak blandet med hærder skal bruges indenfor 5 timer. Lakken påføres med rulle. Temperaturen må ikke være under 13 gr C. Lakken stryges jævnt ud over gulvet. Undgå laksøer.

Rekommanderet behandling:

På rent træ: 1 x grundlak + 2 x Traffic
3 x Traffic

Overlakering: 1-2 x Traffic

Rengøring

Støvsugning eller vask med hårdtopvredet klud. BONA Cleaner eller neutralt opvaskemiddel kan tilsættes vaskevandet.

Bona®